

# การวิเคราะห์คุณสมบัติของซีเมนต์เพสต์โดยใช้เครื่องไมโครเวฟ ป้อนคลื่นสองตำแหน่งแบบไม่สมมาตรร่วมกับระบบสูญญากาศ

## Analysis of characteristics of cement paste in a combined unsymmetrical double-feed microwave and vacuum dryer

ศิริ เลิศวิริยะจิตต์<sup>1)</sup> สุภัสชา นาوارัตน์<sup>1)</sup> ณัฐร์ มากุล<sup>2)</sup> และ สมศักดิ์ วงศ์ประดับไชย\*<sup>1)</sup>  
Sira Lertwiriyajitta<sup>1)</sup>, Supatcha Navaret<sup>1)</sup>, Natt Makul<sup>2)</sup> and Somsak Vongpradubchai\*<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 12120

<sup>2)</sup> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10220

### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการบ่มซีเมนต์เพสต์โดยใช้เครื่องไมโครเวฟป้อนคลื่นสองตำแหน่งแบบไม่สมมาตรร่วมกับระบบสูญญากาศ ซึ่งการทดลองจะทำการศึกษาบนสามมาตรฐานการบ่มซีเมนต์เพสต์ โดยวิเคราะห์จากพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการบ่มซีเมนต์เพสต์ อุณหภูมิของผิวซีเมนต์เพสต์ การถ่ายเทความชื้นในซีเมนต์เพสต์ โดยมีอิทธิพลของความคันสูญญากาศและอัตราส่วนของน้ำต่อคอนกรีต ซึ่งจะใช้คลื่นไมโครเวฟที่ป้อนจากแมgnนิตรอน และวัสดุที่ใช้คือซีเมนต์เพสต์ที่อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.38, 0.45 และ 0.75 ที่มีปริมาณความชื้นก่อนอบแห้งโดยเครื่องไมโครเวฟป้อนคลื่นสองตำแหน่งแบบไม่สมมาตรร่วมกับระบบสูญญากาศที่ร้อยละ 38, 45 และ 75 มาตรฐานแห้ง และสิ้นสุดการอบแห้งเมื่อปริมาณความชื้นอยู่ที่ร้อยละ 22, 38 และ 38 มาตรฐานแห้งตามลำดับ จากผลการทดลองพบว่า เมื่อป้อนคลื่นไมโครเวฟให้กับซีเมนต์เพสต์ จะทำให้ซีเมนต์เพสต์มีอุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากมีค่าความชื้นเริ่มต้นสูง ส่งผลให้มีค่าโดยอิเล็กทริกสูง ทำให้คุณภาพคลื่นไมโครเวฟและเปลี่ยนเป็นความร้อนได้ดี เมื่อเวลาผ่านไปความชื้นลดลง การคุณภาพคลื่นลดลง ส่งผลให้ซีเมนต์เพสต์มีอุณหภูมิเริ่มคงที่ และเมื่อพิจารณาถึงความแข็งแรง พบร่วมกับการบ่มซีเมนต์เพสต์ที่ความคันสูญญากาศ 50 kPa โดยมีอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.45 สามารถรับกำลังอัดได้สูงที่สุด นอกจากนี้ผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่า ที่ความคันสูญญากาศต่ำจะส่งผลให้จุดเดือดต่ำลง ทำให้น้ำหรือความชื้นในซีเมนต์เพสต์ระเหยได้เร็ว และลดปริมาณความชื้นได้เร็วกว่าความคันสูญญากาศสูง

**คำสำคัญ:** ซีเมนต์เพสต์ ระบบสูญญากาศ คลื่นไมโครเวฟ

## Abstract

The purpose of this research is to conduct an experiment of drying cement paste using a combined double-feed low power microwave and vacuum system to study how microwave power and vacuum pressure (30 kPa and 50 kPa) could affect the temperature, humidity, and quality of the cement paste. The microwave is installed with magnetrons and the materials tested are cement paste at W/C = 0.38, 0.45 and 0.75 which had a 38, 45 and 75% db. humidity before drying in a combined double-feed low power microwave and vacuum, and finally dropped to 22, 38 and 38% db.

From the experiment, when the cement paste were being dried in the microwave, its temperature rises because of its high level of humidity, resulting a high dielectric constant and making the cement paste absorbs the waves and heats up. As it become less humid, it absorbed fewer waves and created a stable temperature. Considering about the quality, we found that cement paste, using a microwave with 50 kPa vacuum pressure at W/C = 0.45 will give the high compressive strength. Moreover, the experiment also shows that places with low pressure will make the process of drying the materials to dry faster than places with high pressure, since it reduces their boiling points and makes evaporation faster.

**Keyword:** Cement paste, Vacuum system, Microwave

## 1. บทนำ

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจัยสำคัญที่เป็นปัจจัยของอุตสาหกรรมภายในประเทศก็คือประเทศไทยไม่สามารถผลิตเทคโนโลยีเพื่อใช้ภายในประเทศได้ ยังคงต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศอยู่ ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมควรจะส่งเสริมการพัฒนาสิ่งต่างๆ จากการวิจัย และศึกษาผลงานการวิจัยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทัศนเทพเทคโนโลยีนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยยังมีขีดจำกัด เพราะว่าผลงานวิจัยที่ใช้สำหรับเป็นฐานการพัฒนานั้นยังไม่ครอบคลุม ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆ ควรคำนึงถึงกรรมวิธีในการผลิต อัตราการใช้พลังงาน ความสะอาดสนับสนุนและความรวดเร็วของกระบวนการ การผลิตผลผลิตที่ผู้ประกอบการต้องการ ว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ และต้องคำนึงถึงคุณภาพของผลผลิต

ที่ได้ต้องมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นระยะเวลาในการผลิตคอนกรีตเพื่อนำมาใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมก่อสร้างจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน

การผลิตคอนกรีตในปัจจุบันนี้มีการแบ่งขั้นที่ค่อนข้างสูงเนื่องด้วยเงื่อนไขสภาพทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การวิจัยเพื่อพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ในการทำให้คอนกรีตออกไปสู่ท้องตลาดอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการพัฒนาให้คอนกรีตมีความแข็งแรง ทนทาน และสูญเสียคุณภาพน้อยที่สุด โดยใช้ระยะเวลาในการผลิตที่สั้นที่สุด โดยปกติแล้วหากจะผลิตให้คอนกรีตมีความแข็งแกร่ง จำเป็นจะต้องใช้มากกว่า 1 วัน และต้องบ่มด้วยวิธีปักตืออย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยเทคโนโลยีในการบ่มคอนกรีตด้วยวิธีการต่างๆ ในปัจจุบันนี้ยังมีข้อเสียที่แตกต่างกัน เช่น การเร่งกำลังคอนกรีตด้วยวิธีอัตโนมัติ (Autoclave) ยังมีการระบายตัวของความร้อน

ภายในคอนกรีตอย่างไม่สม่ำเสมอ เพราะว่าคอนกรีตมีการนำความร้อนที่ต่างกันไปยังส่วนต่างๆ ของคอนกรีต เกิดความแปรผัน สมบัติค่อนข้างมาก อีกทั้งยังต้องใช้เวลาโดยรวมไม่ต่ำกว่า 1 วัน จึงจะทำให้คอนกรีตมีการพัฒนากำลังตามที่ได้กำหนด ซึ่งถ้าหากใช้สารเร่งการพัฒนากำลังจะมีผลเสียต่อความแข็งแรง ทนทานของคอนกรีต[3] เช่นกัน ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมจึงจำเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีอย่างอื่น ไว้เป็นทางเลือกอย่าง เช่น การนำเทคโนโลยีในโทรศัพท์มือถือ มาใช้ในการเร่งกำลังในช่วงต้น ก็เป็นทางเลือกใหม่อีกทางเลือกหนึ่ง เพราะว่าพลังงานในโทรศัพท์เป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพด้านการให้ความร้อนที่สูง สะอาด แล้วซึ่งมีการกระจายตัวของความร้อนอย่างสม่ำเสมอ[5] ซึ่งเป็นผลดีกับคุณสมบัติของคอนกรีต แต่ในปัจจุบันนี้ การประยุกต์ใช้พลังงานในโทรศัพท์ในการบ่มคอนกรีต จากการงานวิจัยต่างๆ ยังทำการทดลองโดยใช้เครื่องในโทรศัพท์ที่อยู่ในครัวเรือนเป็นหลัก ส่วนกลไกพื้นฐานของความร้อนที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพไม่โทรศัพท์และคุณสมบัติโดยอิเล็กทริกที่เป็นคุณสมบัติหลักของคอนกรีต ในการเปลี่ยนแปลงพลังงานในโทรศัพท์ให้เป็นพลังงานความร้อนยังไม่ค่อยมีการวิจัยอย่างแพร่หลาย ซึ่งในการวิจัยนี้จะใช้ชีเมนต์เพสต์ในการทดลองเนื่องจากชีเมนต์เพสต์มีส่วนผสมที่น้อยกว่า หาได้ยากกว่า แต่สามารถใช้ทดลองเพื่อศึกษาถึงปริมาณความชื้น และความแข็งแรงได้เท่าเทียมกับคอนกรีต โดยในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลงศาสตร์ของกระบวนการบ่มชีเมนต์เพสต์โดยใช้เครื่องในโทรศัพท์ป้อนคลื่นส่องตัวแทนงาบไม่สามารถร่วมกับระบบสัญญาการสร้างรวมถึงการกระจายตัวของอุณหภูมิ ความชื้น และคุณสมบัติเชิงกลของชีเมนต์เพสต์โดยใช้พลังงานในโทรศัพท์ และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการบ่มชีเมนต์เพสต์

## 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 สมการพื้นฐานของการทำความร้อนด้วยพลังงานในโทรศัพท์

คลื่นในโทรศัพท์เมื่อทะลุผ่านวัสดุโดยอิเล็กทริก จะถูกดูดซับและเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน เรียกว่า การดำเนินคปริมาณความร้อนภายในต่อหนึ่งหน่วย

ปริมาณตร[1] (Density of Microwave Power Absorbed, Q) ซึ่งสัมพันธ์กับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กภายในวัสดุโดยอิเล็กทริกอย่างไรก็ตาม วัสดุโดยอิเล็กทริกไม่มีผลต่อสภาพเชิงขั้วแม่เหล็ก เมื่อออยู่ในสนามแม่เหล็ก ดังนั้นจึงไม่มีสนามแม่เหล็กสูญเสียในระหว่างการแพร้งสีในโทรศัพท์ แต่วัสดุโดยอิเล็กทริกจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเฟสของสนามไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยเวลา ดังนั้นค่าเฉลี่ยรายที่สองของความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกใช้ในการประมาณค่าพลังงานในโทรศัพท์ที่ถูกดูดซับโดยวัสดุโดยอิเล็กทริก เมื่อสูนดีให้มีการสูญเสียสนามแม่เหล็กค่าของการกำนิดคปริมาณความร้อนภายในต่อหนึ่งหน่วยปริมาณ

### 2.2 สมการการหาปริมาณความชื้น

ปริมาณความชื้นแห้ง (Dry Basis) ของชีเมนต์เพสต์ที่บ่มด้วยเครื่องในโทรศัพท์ป้อนคลื่นส่องตัวแทนงาบแบบไม่สามารถร่วมกับระบบสัญญาการ[2]

$$M_d = \frac{(w-d)}{d} \quad (1)$$

เมื่อ  $M_d$  คือ ค่าความชื้นแห้งมาตรฐาน (Dry Basis) คือ น้ำหนักของชีเมนต์เพสต์ที่ชื้น คือ น้ำหนักของชีเมนต์เพสต์ที่แห้ง

### 2.3 ทฤษฎีพื้นฐานคอนกรีต

คอนกรีต หมายถึง วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านราคาและสมบัติต่างๆ คอนกรีตประกอบไปด้วยวัสดุผสม 2 ส่วน ได้แก่ วัสดุประสานอันໄด้แก่ ปูนชีเมนต์กับน้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมกับวัสดุผสมได้แก่ ทรายและหิน เมื่อนำมาผสมกันแล้วจะยังคงสภาพเป็นของเหลวช่วงหนึ่ง พอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูป่างตามที่ต้องการ หลังจากนั้นก็จะประสบการณ์ของแข็ง มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นตามอายุของคอนกรีต ที่เพิ่มขึ้น[6] การก่อตัวและแข็งตัวของชีเมนต์ เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นขององค์ประกอบของชีเมนต์ โดยปฏิกิริยาเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ 1. อาศัยสารละลายชีเมนต์จะละลายในน้ำ ก่อให้เกิดไอออนในสารละลาย

และไอออนนี้จะผสมกันทำให้เกิดสารประกอบใหม่ขึ้น  
2. การเกิดปฏิกิริยาระหว่างของแข็ง ปฏิกิริยาเกิดขึ้นโดยตรงที่ผิวของของแข็งโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารละลาย ปฏิกิริยาประเภทนี้เรียกว่า “Solid State Reaction”

### 3. ระเบียบวิธีวิจัย

#### 3.1 ขั้นตอนในการทำวิจัย

งานวิจัยนี้ศึกษาการบ่มชีเมนต์เพสต์โดยใช้เครื่องไมโครเวฟป้อนคลื่นสองคำแห่งแบบไม่สามารถร่วมกับระบบสัญญาณ ซึ่งการทดลองจะทำการศึกษา


ผลงานศาสตร์ของกระบวนการบ่มชีเมนต์เพสต์ โดยวิเคราะห์จากพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการบ่มชีเมนต์เพสต์ อุณหภูมิของผิวชีเมนต์เพสต์ ระหว่างกระบวนการบ่มชีเมนต์เพสต์ การถ่ายเทความชื้นในชีเมนต์เพสต์ระหว่างกระบวนการบ่มชีเมนต์เพสต์ ซึ่งในการทดลองแต่ละกรณี จะใช้ชีเมนต์เพสต์ที่พึงก่อตัวในระยะเริ่มต้น ตัวแปรที่ใช้ในการทดลองคือ ความดัน สัญญาณ อัตราส่วนของน้ำต่อปูนชีเมนต์ และตำแหน่งแมgnีตرون รายละเอียดต่างๆ แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดการทดลองบ่มชีเมนต์เพสต์ในแต่ละกรณีศึกษา

กรณี	จำนวนชีเมนต์เพสต์ (ก้อน)	อัตราส่วนของน้ำต่อปูนชีเมนต์	ความดันสัญญาณ (kPa)	ตำแหน่งแมgnีตرون
1	12	0.38	30	1
2	12	0.38	50	1
3	12	0.45	30	1
4	12	0.45	50	1
5	12	0.75	30	1
6	12	0.75	50	1
7	12	0.45	50	2
8	12	0.45	50	1, 2

ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมของชีเมนต์เพสต์  
(ต่อชีเมนต์เพสต์ 1 ก้อน)

อัตราส่วนของน้ำต่อปูนชีเมนต์	ปูนชีเมนต์ (กรัม)	น้ำ (กรัม)
0.38	400	152
0.45	380	171
0.75	320	240



รูปที่ 1 ตำแหน่งแมgnีตرونตัวที่ 1 และ 2

### 3.2 ขั้นตอนการทดลอง

#### 3.2.1 การทำซีเมนต์เพสต์

นำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (Normal Portland Cement) และนำมาซึ่งน้ำหนักให้ได้อัตราส่วนที่ต้องการ (ดังตารางที่ 2) จากนั้นเทส่วนผสมทั้งหมดในเครื่องผสมซีเมนต์เพสต์ เมื่อปูนซีเมนต์และน้ำผสมจนเป็นเนื้อดีเยกวัน จึงนำออกมานาทลงแบบพิมพ์ที่เตรียมไว้ในระหว่างที่เทลงแบบพิมพ์ให้ชัดอย่างเดียว อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศที่เกิดขึ้นภายในซีเมนต์เพสต์

#### 3.2.2 ทดลองโดยใช้เตาอบลมร้อนด้วยอุณหภูมิ $105^{\circ}\text{C}$

นำซีเมนต์เพสต์ขนาด  $5 \times 10 \times 5 \text{ cm}^3$  มาซึ่งน้ำหนักก่อนเข้าเตาอบลมร้อนเพื่อหาขนาดเริ่มต้น จากนั้non ลมร้อนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ด้วยอุณหภูมิ  $105^{\circ}\text{C}$  และนำมาซึ่งน้ำหนักอีกครึ่งเพื่อหาขนาดสุดท้าย นำล่าที่ได้ไปคำนวณหาปรอต์เรชันความชื้นเริ่มต้นของซีเมนต์เพสต์

#### 3.2.3 ทดลองโดยใช้เครื่องไมโครเวฟป้อนคลื่นสองตำแหน่งแบบไม่สมมาตรร่วมกับระบบสัญญาการ


นำซีเมนต์เพสต์ขนาด  $5 \times 10 \times 5 \text{ cm}^3$  ออกจากแบบพิมพ์เพื่อมาซึ่งน้ำหนักเริ่มต้นและวัดอุณหภูมิเริ่มต้น ก่อนนำเข้าเครื่องไมโครเวฟป้อนคลื่นสองตำแหน่งแบบไม่สมมาตรร่วมกับระบบสัญญาการจากนั้นนำเข้าเครื่องไมโครเวฟป้อนคลื่นสองตำแหน่งแบบไม่สมมาตรร่วมกับระบบสัญญาการตั้งเวลาทุกๆ 10 นาที เพื่อนำออกมาซึ่งน้ำหนักที่หายไปและวัดอุณหภูมิถ่ายภาพการกระจายตัวของความร้อนที่ผิวซีเมนต์เพสต์ด้วยกล้องอินฟราเรด และสังเกตการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอก เมื่อได้ค่าความชื้นที่ต้องการจึงหยุดทำการทดลองการอบแห้งซีเมนต์เพสต์คือ ค่าความชื้นเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละ 38-45 และ 75 มาตรฐานแห้ง จะหยุดอบที่ค่าความชื้นสุดท้ายที่ร้อยละ 22-38 และ 38 มาตรฐานแห้ง จากนั้นนำไปทดสอบกำลังอัดด้วยเครื่องทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตโดยแบ่งเป็นทุกๆ วันที่ 1, 3, 7, และ 28 หลังการผ่านการอบโดยเครื่องไมโครเวฟที่ป้อนคลื่นสองตำแหน่งร่วมกับระบบสัญญาการ

### 4. ผลการทดลอง

จากการทดลองการบ่มซีเมนต์เพสต์ด้วยเครื่องไมโครเวฟป้อนคลื่นสองตำแหน่งแบบไม่สมมาตรร่วมกับระบบสัญญาการโดยการศึกษาอิทธิพลของความดันสัญญาการ อัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ โดยใช้โหมดไมโครเวฟแบบ Multimode Mode ความถี่ 2,450 MHz จำนวนแมกนีตอرون 2 ตัว กำลังงานที่ได้  $2 \times 800$  วัตต์ (W) และทำการวิเคราะห์ผลการทดลองโดยทำการเก็บค่าอุณหภูมิผิวซีเมนต์เพสต์ เปรอต์เรชันความชื้น และระยะเวลาในการบ่มซีเมนต์เพสต์ ได้ผลการทดลองในกรณีต่างๆ และสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้

#### 4.1 อิทธิพลของความดันสัญญาการและอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่มีผลต่ออุณหภูมิของซีเมนต์เพสต์

จากรูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิกับเวลาของการบ่มซีเมนต์เพสต์ ที่กำลังไมโครเวฟมีค่าเท่ากับ 800 วัตต์ (W) ตำแหน่งแมกนีตอرونตัวที่ 1 ความดันสัญญาการ 30 kPa และ 50 kPa โดยมีอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.38, 0.45 และ 0.75 ที่จำนวนซีเมนต์เพสต์ 12 ก้อน พบว่า ในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของการบ่มซีเมนต์เพสต์ ซีเมนต์เพสต์ที่มีค่าไอลอเก็ตритิกมาก จะคุณภาพลังงานไมโครเวฟได้ดีและเปลี่ยนเป็นความร้อนส่งผลให้อุณหภูมิของซีเมนต์เพสต์สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเข้าสู่ระยะกลางและระยะสุดท้ายของการบ่มซีเมนต์เพสต์ อุณหภูมิของซีเมนต์เพสต์จะเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในช่วงระยะเวลาเริ่มต้น แต่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดความร้อนสะสมภายในซีเมนต์เพสต์ ดังนั้นจากรูปที่ 2 จะพบว่าที่ความดันสัญญาการ 30 kPa มีอุณหภูมิในซีเมนต์เพสต์ที่ต่ำกว่าความดันสัญญาการ 50 kPa เนื่องจากในสภาวะที่ความดันสัญญาการต่ำจะมีผลทำให้คุณภาพของน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.38 จะมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องสูงที่สุดในการบ่มซีเมนต์เพสต์ เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันภายในซีเมนต์เพสต์รวมถึงค่าไอลอเก็ตритิกของซีเมนต์มีมากกว่าค่าไอลอเก็ตритิกของน้ำ[7] จึงทำให้อัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่ต่ำ มีอุณหภูมิที่สูงกว่าอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่สูง




รูปที่ 2 การเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิกับเวลาที่ความดันสูญญากาศ 30 kPa และ 50 kPa โดยมีอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.38 0.45 และ 0.75 ที่ทำแห้งในแมกนีตรอนตัวที่ 1

4.2 อิทธิพลของความดันสูญญากาศและอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่มีผลต่อปริมาณความชื้นของซีเมนต์เพสต์

จากรูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณความชื้นกับเวลาของการบ่มซีเมนต์เพสต์ ที่กำลังไม่โครงเฟรมค่าเท่ากับ 800 วัตต์ (W) ทำแห้งในแมกนีตรอนตัวที่ 1 ความดันสูญญากาศ 30 kPa และ 50 kPa โดยมีอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.38 0.45 และ 0.75 ที่จำนวนซีเมนต์เพสต์ 12 ก้อน พบว่า ในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของการบ่มซีเมนต์เพสต์ เมื่อซีเมนต์เพสต์ได้รับพลังงานไม่โครงเฟรมและเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ด้วยคุณสมบัติเดียวเล็กติด จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของความชื้นเนื่องจากซีเมนต์เพสต์มีการกระจายตัวของความชื้นไม่เสมอทั่วทั้งสิ่งที่มีเกิดการระเหยและกลับตัวภายใน ซึ่งอัตราการระเหยของความชื้นออกจากการซีเมนต์เพสต์ในช่วงต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง


เมื่อเข้าสู่ระยะกลางและระยะสุดท้ายของการบ่มซีเมนต์เพสต์ ปริมาณความชื้นในซีเมนต์เพสต์ยังคงลดลงอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้เมื่อสังเกตจากรูปที่ 3 จะพบว่า ที่ความดันสูญญากาศ 30 kPa ปริมาณความชื้นลดลงเร็วกว่า และใช้เวลาในการบ่มซีเมนต์เพสต์เพื่อให้ได้ค่าปริมาณความชื้นที่พอดีเหมาะสมที่น้อยกว่าความดันสูญญากาศ 50 kPa เนื่องจากความดันสูญญากาศต่ำ จะมีผลทำให้จุดเดือดของน้ำตั่งลง ส่งผลให้น้ำหรือความชื้นระเหยได้เร็วกว่าความดันสูญญากาศที่สูง และที่อัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์จะมีผลกับปริมาณความชื้นที่ลดลง นั่นก็คือ ถ้าอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์สูงจะทำให้ปริมาณความชื้นที่ลดลงสูงตามไปด้วย เนื่องจากภายในซีเมนต์เพสต์มีปริมาณความชื้นมากกว่าซีเมนต์เพสต์ที่อัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์น้อย



รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างบริมาณความชื้นกับเวลาที่ความดันสุญญากาศ 30 kPa และ 50 kPa โดยมีอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.38 0.45 และ 0.75 ที่ดำเนินการในครองตัวที่ 1

#### 4.3 อิทธิพลของตำแหน่งแมgnีติرونที่มีผลต่ออุณหภูมิของซีเมนต์เพสต์


จากรูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิกับเวลาของการบ่มซีเมนต์เพสต์ ที่กำลังไม่โครเรฟมีค่าเท่ากับ  $2 \times 800$  วัตต์ (W) ดำเนินการในครองตัวที่ 1, 2 และ 1 กับ 2 ความดันสุญญากาศ 50 kPa โดยมีอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.45 จำนวนซีเมนต์เพสต์ 12 ก้อนพบว่า ทำการป้อนคลื่นไมโครเรฟในตำแหน่งแมgnีติرونตัวที่ 1 กับ 2 มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดเนื่องจากมีค่ากำลังไมโครเรฟที่ป้อนเข้าถึง 1600 วัตต์ (W) และทำการป้อนคลื่นไมโครเรฟในตำแหน่งแมgnีติرونตัวที่ 2 มีอุณหภูมิต่ำที่สุด



รูปที่ 4 การเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิกับเวลาโดยมีอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.45 ที่ความดันสุญญากาศ 50 kPa ดำเนินการในครองตัวที่ 1, 2 และ 1 กับ 2 ที่จำนวนซีเมนต์เพสต์ 12 ก้อน

#### 4.4 อิทธิพลของตำแหน่งแมgnีตرونที่มีผลต่อปริมาณความชื้นในซีเมนต์เพสต์

จากรูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณความชื้นกับเวลาของการบ่มซีเมนต์เพสต์ ที่กำลังไมโครเวฟมีค่าเท่ากับ  $2 \times 800$  วัตต์ (W) ตำแหน่งแมgnีตرونตัวที่ 1, 2 และ 1 กับ 2 ความดันสุญญากาศ  $50$  kPa โดยมีอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์  $0.45$  จำนวนซีเมนต์เพสต์  $12$  ก้อน พบว่า ทำการป้อนคลื่นไมโครเวฟในตำแหน่งแมgnีตرونตัวที่ 1 กับ 2 ปริมาณลดลงเร็วที่สุด เนื่องจากค่ากำลังไมโครเวฟสูง จึงทำให้ความชื้นระเหยออกได้รวดเร็วขึ้น




รูปที่ 5 การเปรียบเทียบระหว่างปริมาณความชื้นกับเวลาโดยมีอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์  $0.45$  ที่ความดันสุญญากาศ  $50$  kPa ตำแหน่งแมgnีตرونตัวที่ 1, 2 และ 1 กับ 2 ที่จำนวนซีเมนต์เพสต์  $12$  ก้อน

#### 4.5 อิทธิพลของความดันสุญญากาศและอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่มีผลต่อกำลังอัดของซีเมนต์เพสต์

จากรูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างกำลังอัดกับอายุการบ่มของซีเมนต์เพสต์ที่ผ่านการบ่มด้วยกำลังไมโครเวฟมีค่าเท่ากับ  $800$  วัตต์ (W) ความดันสุญญากาศ  $30$  kPa และ  $50$  kPa โดยมีอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์  $0.38$ ,  $0.45$  และ  $0.75$  ที่จำนวนซีเมนต์เพสต์  $12$  ก้อน พบว่าการทดสอบกำลังอัดที่ระยะเวลา  $1$  วัน อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่มีค่าน้อยกว่า  $0.38$  จะสามารถรับกำลังอัดได้สูงกว่าอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่มีค่ามากจะตัดไปคือการทดสอบกำลังอัดที่ระยะเวลา  $3$  วัน ซีเมนต์เพสต์ที่บ่มที่อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์  $0.45$  ความดันสุญญากาศ  $50$  kPa สามารถรับกำลังอัดได้มากที่สุด เนื่องจากค่าปริมาณความชื้นที่เหลือภายในอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์  $0.38$

เหลือโดยเฉลี่ยประมาณ  $22$  เปอร์เซ็นต์ (Dry Basis) แต่ค่าปริมาณความชื้นที่เหลือภายในอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์  $0.45$  เหลือโดยเฉลี่ยประมาณ  $38$  เปอร์เซ็นต์ (Dry Basis) ทำให้โครงสร้างภายในของซีเมนต์เพสต์ที่บ่มโดยมีอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์  $0.38$  เกิดความเสียหาย จึงทำให้สามารถในการรับกำลังอัดพัฒนาได้ช้าลง กำลังอัดในช่วงระยะเวลา  $7$  วัน ซีเมนต์เพสต์ที่บ่มโดยมีอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์  $0.45$  พัฒนาความแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความสามารถให้การรับกำลังอัดเพิ่มขึ้นไปจนถึงระยะเวลาที่  $28$  วัน ซีเมนต์เพสต์ที่บ่มที่อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์  $0.45$  ความดันสุญญากาศ  $50$  kPa สามารถรับกำลังอัดได้มากที่สุด คือ  $301.4$  กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร และเมื่อพิจารณาจะพบว่า ซีเมนต์เพสต์ที่บ่มที่ความดันสุญญากาศ  $50$  kPa จะมีกำลังอัดมากกว่าซีเมนต์เพสต์ที่บ่มที่ความดันสุญญากาศ  $30$  kPa ที่ระยะเวลา  $1, 3, 7$  และ  $28$  วัน




รูปที่ 6 การเปรียบเทียบระหว่างกำลังอัดกับอายุการบ่มของซีเมนต์เพสต์ที่ความดันสูญญากาศ 30 kPa และ 50 kPa โดยมีอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.38, 0.45 และ 0.75 ที่จำนวนซีเมนต์เพสต์ 12 ก้อน

#### 4.6 อิทธิพลของตำแหน่งแมgnีตรอนที่มีผลต่อ กำลังอัดของซีเมนต์เพสต์

จากรูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างกำลังอัดกับอายุการบ่มของซีเมนต์เพสต์ที่ผ่านการบ่มด้วยน้ำ และการบ่มด้วยกำลังไมโครเวฟมีค่าเท่ากับ  $2 \times 800$  วัตต์ (W) ตำแหน่งแมgnีตรอนตัวที่ 1, 2 และ 1 กับ 2 ความดันสูญญากาศ 50 kPa โดยมีอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.45 จำนวนซีเมนต์เพสต์ 12 ก้อน พบว่าการทดสอบ กำลังอัดที่ระยะเวลา 1 วัน ซีเมนต์เพสต์ที่ผ่านการบ่มโดยการป้อนคลื่นไมโครเวฟในตำแหน่งแมgnีตรอนตัวที่ 1 สามารถรับกำลังอัดได้สูงกว่าซีเมนต์เพสต์ที่ผ่านการบ่มด้วยน้ำและซีเมนต์เพสต์ที่ผ่านการบ่มโดยการป้อนคลื่นไมโครเวฟในตำแหน่งแมgnีตรอนตัวที่ 2 และ ตำแหน่งแมgnีตรอนตัวที่ 1 กับ 2 ระยะถัดไปคือการทดสอบกำลังอัดที่ระยะเวลา 3 วัน ซีเมนต์เพสต์ที่ผ่านการบ่มด้วยน้ำสามารถรับกำลังอัดได้มากที่สุด เนื่องจากน้ำเป็นตัวทำปฏิกิริยา กับซีเมนต์ได้เป็นอย่างดี เมื่อนำซีเมนต์เพสต์มาบ่มด้วยน้ำจึงทำให้ความสามารถในการรับกำลังอัด

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กำลังอัดในช่วงระยะเวลา 7 วัน ซีเมนต์เพสต์ที่ผ่านการบ่มด้วยน้ำ ได้พัฒนาความแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความสามารถให้การรับกำลังอัดเพิ่มขึ้นแต่ซีเมนต์เพสต์ที่ผ่านการบ่มโดยการป้อนคลื่นไมโครเวฟในตำแหน่งแมgnีตรอนตัวที่ 1 สามารถรับกำลังอัดได้สูงจากซีเมนต์เพสต์ที่ผ่านการบ่มด้วยน้ำ ไปจนถึงระยะเวลาที่ 28 วัน ซีเมนต์เพสต์ที่ผ่านการบ่มด้วยน้ำ สามารถรับกำลังอัดได้มากที่สุด คือ 304.4 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร ซีเมนต์เพสต์ที่ผ่านการบ่มโดยการป้อนคลื่นไมโครเวฟในตำแหน่งแมgnีตรอนตัวที่ 1 สามารถรับกำลังอัดได้มากถึง 301.4 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร ซีเมนต์เพสต์ที่ผ่านการบ่มโดยการป้อนคลื่นไมโครเวฟในตำแหน่งแมgnีตรอนตัวที่ 2 สามารถรับกำลังอัดได้มากถึง 220.9 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร และ ซีเมนต์เพสต์ที่ผ่านการบ่มโดยการป้อนคลื่นไมโครเวฟในตำแหน่งแมgnีตรอนตัวที่ 1 กับ 2 สามารถรับกำลังอัดได้มากที่สุดคือ 201.2 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร



รูปที่ 7 การเปรียบเทียบระหว่างกำลังอัดกับอายุการบ่มของชีเมนต์เพสต์ที่ผ่านการบ่มด้วยน้ำและการบ่มด้วยการป้อนคลื่นไมโครเวฟในตำแหน่งแมกนีตรอนตัวที่ 1, 2 และ 1 กับ 2 โดยมีอัตราส่วนของน้ำต่อปูนชีเมนต์ 0.45 ที่ความดันสูญญากาศ 50 kPa ที่จำนวนชีเมนต์เพสต์ 12 ก้อน

## 5. สรุปผลการทดลอง

ความดันสูญญากาศมีผลต่อการลดปริมาณความชื้นในชีเมนต์เพสต์ ซึ่งเกือบความดันสูญญากาศต่ำจะส่งผลให้จุดเดือดต่ำลง ทำให้น้ำหรือความชื้นในชีเมนต์เพสต์ระเหยได้เร็ว และลดปริมาณความชื้นได้เร็วกว่าความดันสูญญากาศสูง

อัตราส่วนของน้ำต่อปูนชีเมนต์มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ กล่าวคือ ชีเมนต์เพสต์ที่บ่มโดยมีอัตราส่วนของน้ำต่อปูนชีเมนต์ที่มีค่าน้อยจะมีผลทำให้อุณหภูมิของชีเมนต์เพสต์สูงกว่าชีเมนต์เพสต์ที่บ่มโดยมีอัตราส่วนของน้ำต่อปูนชีเมนต์ที่มีค่ามากเนื่องจาก การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันภายในชีเมนต์เพสต์ นอกจากนี้ อัตราส่วนของน้ำต่อปูนชีเมนต์ยังมีผลต่อความสามารถ

ในการรับกำลังอัด นั่นก็คืออัตราส่วนน้ำต่อปูนชีเมนต์ที่มีค่าน้อยจะสามารถรับกำลังอัดได้สูงกว่าอัตราส่วนน้ำต่อปูนชีเมนต์ที่มีค่ามาก แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มที่ใกล้เคียงกัน

ดังนั้นจากการทดลองจึงสรุปได้ว่าชีเมนต์เพสต์ที่ผ่านการบ่มด้วยการป้อนคลื่นไมโครเวฟในตำแหน่งแมกนีตรอนตัวที่ 1 อัตราส่วนของน้ำต่อปูนชีเมนต์ 0.45 ที่ความดันสูญญากาศ 50 kPa จำนวนชีเมนต์เพสต์ 12 ก้อน สามารถรับกำลังอัดได้สูงที่สุด

## 6. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณทุนวิจัยสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกสว) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้ทุนวิจัยในครั้งนี้

## 7. เอกสารอ้างอิง

- [1] ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช. พื้นฐานการทำไมโครเวฟ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2008
- [2] กัสตุรี เจ็งนิ. การพัฒนาเครื่องตั้นแบบด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับระบบสุญญากาศ; 2009
- [3] N. Suwannapum and P. Rattanadecho, et al. "Development of compressive strength of cement paste under accelerated curing by using a continuous microwave thermal processor". Materials Science and Engineering A 472. 2008: 299–307
- [4] N. Makul, B. Chatveera and P. Ratanadecho. "Use of microwave energy for accelerated curing of concrete: a review". Songklanakarin J. Sci. Technol. 2009; 31 (1): 1-13
- [5] N. Makul and P. Rattanadecho, et al. "Microwave curing at an operating frequency of 2.45 GHz of Portland cement paste at early-stage using a multi-mode cavity: Experimental and numerical analysis on heat transfer characteristics". International Communications in Heat and Mass Transfer 2010; 37: 1487–95.
- [6] N. Makul and P. Rattanadecho et al. "Microwave-assisted heating of cementitious materials: Relative dielectric properties, mechanical property, and experimental and numerical heat transfer characteristics". International Communications in Heat and Mass Transfer 2010; 37: 1096-105.
- [7] N. Makul, P. Rattanadecho and Dinesh K. Agrawal. "Applications of microwave energy in cement and concrete – A review". Renewable and Sustainable Energy Reviews 2014; 37: 715–33