

การพัฒนาวัสดุดูดซึมของเสียจากภากมันสำปะหลัง

Development of Absorbent Cat Litter Material from Cassava Waste

นิตารัตน์ เชตจai¹⁾ ชาญณรงค์ อัศวานุภาพ²⁾ และมาลี สันติกุณารณ์^{1),*}

Nidarat Chetjai¹⁾ Channarong Asavatesanupap²⁾ and Malee Santikunaporn^{1),*}

¹⁾สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 12120

²⁾ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 12120

บทคัดย่อ

ทรัพยาเมราซึ่งเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการดูดซึมของเสียของแมว โดยเฉพาะทรัพยาเมราที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้กำลังได้รับความนิยม ภากมันสำปะหลังซึ่งเป็นเศษถุงทางการเกษตรที่ได้จากการบวนการผลิตเป็นแหล่งมีเป็นจำนวนมากมากถูกนำมาใช้เป็นวัสดุหลักในการแปรรูปเพื่อเพิ่มน้ำหนักก่าเป็นวัสดุดูดซึมของเสีย ภากมันและภากมันผสมถ่านกัมมันต์ที่อัตราส่วนโดยมวล 2:1 4:1 และ 6:1 ถูกนำมาทดสอบความสามารถในการขึ้นรูป การดูดซึมน้ำ การทำแห้งและการกำจัดกลิ่น ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ภากมันและภากมันผสมสามารถขึ้นรูปได้ง่ายไม่แตกต่างกัน ภากมันมีความสามารถในการซึมน้ำเท่ากัน 0.67 ± 0.01 ซึ่งมากกว่าภากมันผสม แต่ความสามารถในการขัดกลิ่นอยู่ในระดับต่ำที่สุด สำหรับภากมันผสม เมื่อปริมาณถ่านกัมมันต์เพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการดูดซึมน้ำต่ำลง แต่ความสามารถในการกำจัดกลิ่นดีขึ้น สำหรับการทำแห้ง พบว่า อัตราการทำแห้งของภากมันมีค่าสูงที่สุดซึ่งเท่ากัน $1.095 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ อันดับรองลงมาคือ ภากมันผสมที่อัตราส่วน 2:1 และ 4:1 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง $0.677-0.684 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ของภากมันและภากมันผสมกับทรัพยาเมราที่ใช้กันสามารถสรุปได้ว่า ภากมันผสมที่อัตราส่วน 2:1 และ 4:1 เหมาะสมในการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทรัพยาเมรา

Abstract

Cat litter is a material used for absorbing the moisture and odor of fecal waste, in particular, the cat litter made from biodegradable natural material, which is gaining popularity. Cassava waste, which was large amount of agricultural residues from the cassava flour production process, was used as the main material for processing to add value as absorbent cat litter. Cassava waste and cassava waste mixed with activated carbon at the weight ratios of 2:1, 4:1 and 6:1 were tested the forming ability, water absorption, drying and odor absorption. The results suggested that cassava waste and mixed cassava wastes were easily formed without significant difference. The water absorption of cassava waste was $0.67 \pm .01$, which was higher than mixed cassava residues while its odor absorption was at the lowest level. For mixed cassava wastes, the higher amount of activated carbon, the lower water absorption would be, while its odor absorption was better. For the drying rate testing, it was found that the drying rate of cassava waste was at the highest rate of $1.095 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$, followed by the mixtures at the ratios of 2:1 and 4:1 of $0.677-0.684 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$. The comparison of main physical properties of cassava waste and mixed cassava wastes with commercial cat litters, it could be concluded that the mixed cassava wastes at the ratios of 2:1 and 4:1 were suitable for developing into cat litter product.

Keyword: Cassava residue, Drying, Absorption, Cat litter

1. บทนำ

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่สำคัญที่สุดในเอเชีย โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 37 และเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมากที่สุดในโลก ร้อยละ 50 ของหัวมันสำปะหลังถูกนำไปผลิตเป็นมันเด็นหรือมันอัดเม็ดซึ่งไม่มีผลผลอย่างใดเกิดขึ้นในกระบวนการ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ถูกนำไปผลิตเป็นมันซึ่งมีเปลือกมันและภากมันเป็นผลผลอย่าง

ได้เปลือกมันถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกเห็ดและทำเป็นอาหารสัตว์ ส่วนภากมันคิดเป็นมีความชื้นสูงถึงร้อยละ 70-80 ทำให้นำมาใช้ประโยชน์ได้ยากและมีราคาต่ำ 3.0-3.2 บาทต่อ กิโลกรัม [1] นอกจากนี้ ภากมันยังก่อให้เกิดปัญหามลภาวะในโรงงานในการฟื้นฟูสภาพภากมันออกจากโรงงานไม่ทันน่องจากภากมันมีปริมาณแป้งซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ดีของ

ชุดนิทรรศ์สูง เมื่อภารมันถูกย่อขยายด้วยชุดนิทรรศ์ในลิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนต่อชุมชนรอบข้าง

การเพิ่มน้ำค่าของวัสดุทางการเกษตร ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการ มาพัฒนาเป็นตัวคุณสมบัติ ประเภทต่าง ๆ [2] เช่น ตัวทวีต ละลายและ โลหะหนัก และการพัฒนาเป็นเชือเพลิงทดแทน [3] เช่น ถ่านอัดเท่ง ออย่างไรก็ตาม การเพิ่มน้ำค่าของวัสดุทางการเกษตรดังกล่าวควร นำเสนอถึงความยุ่งยากของการบ้านการ ด้านทุน ประ โภชานการ นามาใช้ ปริมาณ และแหล่งที่มาของวัสดุ ตัวคุณสมบัติ วัสดุทางการเกษตร ได้รับความนิยมสูงจากผู้ใช้ เนื่องจากปลอกด้วย ราคาถูกและไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม วัสดุชีวภาพที่มีอยู่ในห้องตลาดส่วนใหญ่ ถูกน ามาใช้ในกระบวนการ นำดของเสีย แต่ทางเลือกหนึ่งที่ น่าสนใจคือ การพัฒนาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อน นามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์รายเมือง

รายเมืองเป็นวัสดุที่ถูกน ามาใช้ประ โภชานในการดูดซึมสิ่งปฏิกูลของแมวและก าจัดกลิ่น รายเมืองในปัจจุบัน มาจากวัสดุประเภทต่างๆ ซึ่งมีข้อดีและข้อด้วยแตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 1 รายเมืองที่มีส่วนผสมของแร่แมกนีเซียมออกไซด์ซึ่งมีความสามารถในการดูดซึมน้ำได้ดี แต่ไม่เกิดการจับตัวเป็นก้อน เมื่อเปียก ทำให้ไม่เป็นที่นิยมใช้ รายเมืองที่มีส่วนผสมของaben โทไนท์ซึ่งจะจับตัวเป็นก้อนเมื่อเปียก รายเมืองนิดซิลิกาเจล มีน าหนักเบา และดับกลิ่น ได้ดีกว่าชนิดอื่น มีฟุ่นฟู แต่ราคาก้อนข้างสูง ส่วนรายเมืองชีวภาพซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเป็นรายที่ท างานพืชนิคต่าง ๆ เช่น ก้อนน้ำเดือย(Clump sawdust) เศษไม้สน (Pine wood) ข้าวบาร์เลย์(Barley) ซึ่งจะมีน าหนักเบาแต่ติดทนแมวได้ง่าย ซึ่งในเชิงพาณิชย์ได้มีการอัดเม็ดรายเมืองแต่ละประเภทให้มีความหลากหลายและสะดวกแก่การใช้

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน สารดูดซับที่เป็นวัสดุทางธรรมชาติ และเป็นที่นิยมใช้กันคือถ่านกัมมันต์ ซึ่งเป็นถ่านที่ผ่านกระบวนการการคาร์บอนไซซ์ โดยการเผาและอัดแรงดันที่อุณหภูมิสูงๆ ซึ่งจะทำให้ถ่านมีความพูนสูงและดูดซับสารได้ดี

Vaughna และคณะ [4] ศึกษาการเพิ่มน้ำค่าของชั้นพืชโดยน ามาผสมกับก้าว ก าลีเซอรอลและก าปเปอร์ชัลเฟตเพื่อใช้เป็นรายเมือง จากการศึกษาพบว่าชั้นพืชที่สกัดด้วยเศษเชื้อรา มีศักยภาพและเปอร์เซ็นต์การจับตัวของน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชั้นพืชที่ไม่ได้สกัด และการเติมก าปเปอร์ชัลเฟตช่วยลดกลิ่นของปัสสาวะแมวลงได้สูงสุดถึงร้อยละ 67.3 ในขณะที่ Richards [5] ศึกษารายเมืองที่จากถ่านหินชนิดร่วน 4 ชนิด (Moss Peat, Herbaceous Peat, Wood Peat และ Mixture Peat) และน ามันถ่วงเหลือองเพื่อทดสอบการกระจายของฝุ่น จากการศึกษาสรุปได้ว่าการซับน้ำของถ่านหินร่วนทั้ง 4 ชนิดมีความใกล้เคียงกับรายเมืองในห้องตลาดซึ่งสามารถซับน้ำได้ถึงร้อยละ 50 และสามารถซับกลิ่น



รูปที่ 1 รายเมืองที่มีขายในห้องตลาด

ได้เท่ากันกับรายเมืองทั่วไป นอกจากนี้ V.E. Sotillo [6] ศึกษาการซับน้ำของรายเมืองที่ทำการผสมแป้งข้าวโพดและข้าวสาลีในอัตราส่วนโดยมวล 2:3 และพบว่าค่าการซับน้ำของรายเมืองแป้งผสมมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 209.4 g

จากการที่ก ามันสำปะหลังมีปริมาณมากและเพียงพอในการนำมารวบเป็นวัสดุที่มีประ โภชาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษา สมบัติทางกายภาพของเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นรายเมืองเทียบกับรายเมืองที่ใช้กันในปัจจุบัน โดยการศึกษาค่าการซับน้ำ การทำแห้งและการซับกลิ่น


2. วัตถุนิยมและวิธีการ

2.1 วัตถุนิยมและสารเคมี

วัตถุนิยมหลักที่ใช้ในการทดลอง คือ ก ามันสำปะหลัง (Cassava waste; CW) ซึ่งได้มาจากการมัน จังหวัดอุตรธานี ซึ่งข้าวโพด (Corncob) ที่ใช้ได้มาจากโรงงานผลิตข้าวโพด จังหวัด ลพบุรี ถ่านกัมมันต์และสารละลายนมเนย โมเนียมไบคาร์บอเนต (NH_4HCO_3) ที่ความเข้มข้น 1.05 mol/L เป็นเกรดที่มีอยู่ในห้องตลาด และผลิตภัณฑ์รายเมืองที่ทำมาจากสัน เบนโทไนต์ และกริสตัลซึ่งถูกนำมาใช้เป็นตัวเบรย์เทียบ

2.2 วิธีการ

ก ามันสำปะหลังและซักข้าวโพดที่ผ่านการทำแห้งด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำไปปั่นให้ละเอียด หลังจากนั้นนำไปขึ้นรูปและทดสอบการดูดซึมน้ำ การทำแห้งและการกำจัดกลิ่น โดยความสามารถในการดูดซึมน้ำของวัสดุดังกล่าวถูกนำมาเปรียบเทียบกับรายเมืองที่มีขายในปัจจุบันซึ่งได้แก่ รายเมืองจากสัน (Pinewood) รายเมืองben โทไนต์ (Bentonite) และรายเมืองกริสตัล(Crystal) ดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 วัสดุทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทรัพยากรากที่นำมาใช้ในการศึกษา

นอกจากนี้ ผู้จัดขึ้นได้ทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของกาบมันผสมซึ่งมีส่วนผสมของกาบมันสำปะหลังกับถ่านกัมมันต์ (Activated carbon; AC) ที่แตกต่างกัน 3 ค่า คือ ที่อัตราส่วนโดยมวลของกาบมันกับถ่านกัมมันต์ เท่ากับ 2:1 4:1 และ 6:1 เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการนำมาใช้ผลิตเป็นวัสดุคุณชีมของเสีย伟大



(ก) เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ตามท้องตลาด



(ข) เครื่องอัดเม็ด Graseby Specac
รูปที่ 3 เครื่องอัดเม็ดที่ใช้

2.2.1 การขีนรูปของกาบมันและกาบมันผสม

การขีนรูปของกาบมันและกาบมันผสมได้ถูกศึกษาโดยการใช้อุปกรณ์ขีนรูป 2 แบบ คือ การขีนรูปโดยใช้เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ตามท้องตลาดที่มีกำลังอตอเรอร์ 3 HP โดยสามารถขีนรูปซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ด 3 มิลลิเมตร และการขีนรูปคัวมือโดยใช้เครื่องอัดเม็ดแบบไฮดรอลิกขนาด 15 ตัน รุ่น 25.011 โดยใช้แม่พิมพ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดเท่ากับ 8 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3

การขีนรูปกาบมันและกาบมันผสมด้วยเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ทำโดยผสมกาบมันหรือกาบมันผสมที่บดละเอียดกับน้ำกลั่นเล็กน้อยเพื่อให้มีความชื้นพอเหมาะสมในการจับตัวเป็นเม็ด แล้วนำส่วนผสมดังกล่าวใส่ในเครื่องอัดเม็ด ซึ่งความชื้นเริ่มต้นไม่มีผลต่อการอัดเม็ด แต่ไม่ควรมีความชื้นมากหรือน้อยเกินไป ก่อนเข้าเครื่องอัดเม็ด หลังจากอัดเม็ดเสร็จแล้วเม็ดกาบมันที่ได้จะมีความชื้น ดังนั้นก่อนนำไปใช้งานต้องนำวัสดุดังกล่าวไปพากรัดด้วยเวลา 1 วัน สำหรับการอัดเม็ดคู่ยังเครื่อง Graseby Specac นั้นจะเป็นเครื่องอัดเม็ดแบบคันโยก เริ่มจากการเตรียมแม่พิมพ์ และนำกาบมันหรือกาบมันผสมเทใส่แม่พิมพ์ (0.6 g/เม็ด) และทำการอัดด้วยแรงขนาด 5 ตัน นาน 3 นาที

2.2.2 การทดสอบคุณสมบัติการซึมน้ำ

นำเศษวัสดุทางเกษตรในรูปแบบผงและผลิตภัณฑ์ทรัพยากรากทั้ง 3 ชนิดมาซั่งน้ำหนักตามที่กำหนดแล้วใส่ภาชนะหลังจากนั้นค่อยๆ หยดน้ำกลั่นที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งกล่ำลึงจุดอิ่มตัวและไม่สามารถซึมน้ำได้ วัดปริมาณน้ำที่ใช้และซั่งน้ำหนัก [7] การทดสอบดังกล่าวถูกทำทั้งหมด 5 ครั้ง ความสามารถในการซึมน้ำของวัสดุคำนวณได้จากการที่ (1) หรือการคำนวณจากการซึมน้ำจากสมการที่ (2)

$$Absorption \ (\%) = \frac{(M_s - M_d)}{M_s} \times 100 \quad (1)$$

$$Absorption\ ratio = \frac{(M_s - M_d)}{M_s} \quad (2)$$

เมื่อ M_s คือ น้ำหนักของวัสดุที่ขับน้ำได้; กิโลกรัม
 M_d คือ น้ำหนักของวัสดุแห้ง; กิโลกรัม

2.2.3 การทดสอบคุณสมบัติการทำแห้ง

นำวัสดุที่ต้องการทดสอบมาชั่งน้ำหนักตามต้องการ หยดน้ำกากลั่นลงในวัสดุดังกล่าวจนเปียกพอดีและชั่งน้ำหนัก หลังจากนั้นนำเข้าตู้อบขนาดเปล่าลึกร้อน (รุ่น CE 130 ยี่ห้อ Gunt Hamburg) โดยตั้งความเร็วลมคงที่ที่ 1.1 m/s อุณหภูมิที่ 70 องศา เชลเซียส ทำการบันทึกค่าน้ำหนักของวัสดุทุก $5-15$ นาที คำนวณหาปริมาณความชื้นในวัสดุและอัตราการทำแห้งตาม สมการที่ (3) และ (4) [8] โดยการทดสอบจะทำทั้งหมด 2 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย

$$MC, \% = \frac{(M_w - M_d)}{M_w} \times 100 \quad (3)$$

$$Drying rate = \frac{-M_d}{A} \left(\frac{dMC}{dt} \right) \times 100 \quad (4)$$

เมื่อ MC คือ ปริมาณความชื้น (moisture content)
 M_w คือ น้ำหนักของวัสดุเปียก; กิโลกรัม
 M_d คือ น้ำหนักของวัสดุแห้ง; กิโลกรัม
 A คือ พื้นที่ที่ใช้ในการระเหย; ตารางเมตร
 t คือ ระยะเวลาที่ใช้; วินาที

2.2.4 การทดสอบคุณสมบัติการซับกลืน

ความสามารถในการซับกลิ่นเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้ทรายแมวของคนรักแมว การทดสอบการซับกลิ่นใช้การวัดระดับความรู้สึกของคนที่มีต่อกลิ่น (Sensory test) โดยใช้การวัดระดับความรู้สึกซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 6 ระดับ [9] ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับความรู้สึกของกลุ่มที่ใช้

ระดับ	ความรู้สึกของกลืนที่ได้รับ
0	ไม่มีกลืน
1	กลืนอ่อนมาก
2	กลืนอ่อน
3	กลืนที่รับได้
4	กลืนแรง
5	กลืนแรงมาก

วัสดุที่ใช้ทดสอบมี 5 ชนิด ซึ่งได้แก่ กากมันดำปะหลัง ถ่านกัมมันต์ และกากมันผสมกับถ่านกัมมันต์ที่อัดตราส่วนโดย มวล 2:1 4:1 และ 6:1 สารที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ สารละลายนอก โมเนียม ในการบ่อนยนต์ (NH_4HCO_3) ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ แม้ว่าเริ่มจากการนำวัสดุที่ใช้ทดสอบถูกนำไปใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดขนาด $26 \times 11 \times 8 \text{ cm}^3$ และฉีดสารละลายนอก โมเนียม ใบ การบ่อนยนต์ลงบนวัสดุที่ทดสอบแต่ละประเภทให้ทั่วประมาณ 3 ml โดยกลิ่นจะไม่สามารถตรวจจ่ายออกมากจากภาชนะในระหว่างทดสอบได้ จากนั้นผู้ทดสอบทั้งหมด 15 ท่านจะทำการวัดระดับความรู้สึกที่มีต่อกลิ่นทุก ๆ 30 นาที เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ดังแสดงในรูปที่ 4

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล


3.1 การขึ้นรูปของการมั่นและการมั่นผสาน

วัสดุดูดซึมของเสียโดยส่วนใหญ่ความมีลักษณะเป็นเม็ดที่มีความแน่นพอสมควร เพื่อไม่ใช้เกิดการแตกหักและฟุ้งกระจายในขณะใช้งาน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงศึกษาความสามารถในการขันรูปของกากมันและกากมันผสม

โดยเลือกใช้การขึ้นรูป 2 วิธีคือ การขึ้นรูปเป็นเม็ดจากเครื่องอัดอาหารสัตว์ที่ใช้โดยทั่วไป และการขึ้นรูปโดยใช้อิโตรลิกด้วยมีรูปที่ร่างแสดงลักษณะของกากมันและกากมันผสมที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์และเครื่องอัดไอกลิก กากมันและกากมันผสมสามารถทำให้เป็นเม็ดได้โดยง่าย ไม่แตกต่างกัน เม็ดกากมันมีสีธรรมชาติของกากมัน แต่กากมันผสมจะมีสีค่อนข้างดำเนินของกากมันต์ผสมอยู่ การบรรจุขยี้ตัวของส่วนผสมมีความสม่ำเสมอเกือบทั้งเม็ด เม็ดที่ได้จากการเครื่องอัดทั้ง 2 แบบ พบว่า มีลักษณะเป็นเม็ดที่ดี มีขนาดใกล้เคียงกันไม่แตกหักง่าย



รูปที่ 4 ลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาการซับกลืน



(ก) ภาคมัน

(ข) ภาคมันผสมอัตรา 2:1

(ค) ภาคมันผสมอัตรา 4:1


(ง) ภาคมันผสมอัตรา 6:1

รูปที่ 5 ภาคมันกับถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการอัดเม็ดในอัตราส่วน

ต่างๆ


3.2 การดูดซึมน้ำของภาคมันและภาคมันผสม

ภาคมันสำปะหลังและชั้งข้าวโพดเป็นเศษวัสดุทางการเกษตรที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในชีวภาพและกระบวนการคัดกรองเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่มีมูลค่ามากขึ้น การดูดซึมน้ำเป็นสมบัติหนึ่งที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ ชั้งข้าวโพดคงจะลักษณะเป็นของแข็งขนาดเล็กความหนาแน่นต่ำกว่าภาคมันบดซึ่งมีความหนาแน่นสูง ดังนั้นมีน้ำวัสดุทั้ง 2 มาทดสอบความสามารถในการซับของเหลวซึ่งในที่นี้คือ น้ำกลั่น พบว่า ชั้งข้าวโพดมีความสามารถในการซึมน้ำเท่ากับ 0.22 ± 0.03 ซึ่งต่ำมากเมื่อเทียบกับภาคมันที่มีความสามารถในการดูดซึมน้ำเท่ากับ 0.67 ± 0.01 สำหรับผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่ทำจากวัสดุอื่นนั้นพบว่าความสามารถในการดูดซึมน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง $0.60 - 0.49$ โดยทรายแมวที่ทำจากสนมีความสามารถในการซึมน้ำสูงที่สุดซึ่งเท่ากับ 0.60 ± 0.04 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการซึมน้ำของภาคมันกับทรายแมวที่ทำจากสน บนโภไนต์และคริสตัลพบว่า ความสามารถในการดูดซึมน้ำเรียงลำดับได้ดังนี้ ภาคมัน > สน > คริสตัล > บนโภไนต์ ดังแสดงในรูปที่ 6 ดังนั้นจึงสามารถนำภาคมันมาใช้เป็นวัตถุกุญแจในการทำทรายแมวนี้ออกจากมีความสามารถในการดูดซึมน้ำเดี๋มากซึ่งสามารถเทียบเคียงกับทรายแมวที่มีใช้ในปัจจุบัน



รูปที่ 6 การเปรียบเทียบความสามารถในการซึมน้ำของวัสดุต่างๆ ที่อุณหภูมิห้อง (%)


รูปที่ 7 แสดงความสามารถในการดูดซึมน้ำของภาคมันผสมเทียบกับภาคมันอย่างเดียว ภาคมันผสมในทุกอัตราส่วนมีความสามารถในการดูดซึมน้ำลดลง ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการดูดซึมน้ำของถ่านกัมมันต์มีค่าต่ำกว่าของภาคมัน เมื่อนำวัตถุกุญแจทั้งสองอย่างมาผสมเข้ากัน ความสามารถในการดูดซึมน้ำ จึงลดลง ความสามารถในการซึมน้ำของภาคมันผสมที่อัตราส่วนระหว่างภาคมันกับถ่านมันต์เท่ากับ 2:1 มีความสามารถในการซึมน้ำเท่ากับ 0.55 ± 0.01 ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับภาคมันผสมที่อัตราส่วน 4:1 และ 6:1 ซึ่งมีความสามารถในการดูดซึมน้ำเท่ากับ 0.45 ± 0.01 และ 0.41 ± 0.02 ตามลำดับ ทั้งนี้ค่าดังกล่าวสามารถเทียบเคียงกับวัสดุชนิดอื่นที่นำมาใช้ทำทรายแมว



รูปที่ 7 ความสามารถในการซึมเข้าของกามมันผสมที่อัตราส่วนต่างๆ ที่อ่อนหมักห้อง

3.3 อัตราการทำแท้งของภาระมั่นและภาระมั่นผสม

จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่า ภารกิจมันและการมันผสม
มีความสามารถในการดูดซึมน้ำในระดับเดียวกันที่สามารถเก็บ
กับผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่มีจำนวนน้ำในห้องทดลอง ดังนั้นทั้งภาร
กิจมันและการมันผสมถูกนำมาศึกษาการทำแห้งเพื่อหาอัตราการทำ
แห้ง เนื่องจากลักษณะการใช้งานของทรัพยาเมวน้ำนั้นเอง กล่าวคือ¹
ทรัพยาเมวน้ำดูดซึมน้ำสูงกว่าภารกิจและลักษณะของน้ำที่ใช้
ภายในกระบวนการเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งาน
ของวัสดุนั้น จากรูปที่ 8 จะเห็นว่า เส้นกราฟปริมาณความชื้น
ของการมันมีความแตกต่างจากการมันผสมอย่างชัดเจน การมัน
มีปริมาณความชื้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงระยะเวลา 50 นาที
หลังจากนั้นปริมาณความชื้นคงอยู่ ลดลงตามเวลา แต่สำหรับ
ภารกิจมันผสมทั้ง 3 อัตราส่วนนั้น จะเห็นได้ว่าลักษณะของ
เส้นกราฟที่แสดงปริมาณความชื้นกับเวลาไม่เปลี่ยนแปลง
คล้ายกัน ปริมาณความชื้นคงอยู่ ลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น



รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ของความชื้นกับเวลาของกรรมมันและกาล
มันผสม


ตารางที่ 2 แสดงอัตราการทำแห้งของกากมันและกากมันผสม อัตราการทำแห้งของกากมันมีค่าสูงกว่าของกากมันผสม อัตราการทำแห้งในช่วงคงที่ของกากมันมีค่าเท่ากับ $1.09 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ ในขณะที่อัตราการทำแห้งของกากมันผสมที่อัตราส่วนโดยมวล 2:1 4:1 และ 6:1 มีค่าเท่ากับ 0.677 0.684 และ 0.476 ตามลำดับ

ตารางที่ 2 อัตราทำแท้งของกามันและการมั่นคง

วัสดุ	อัตราการทําแห้ง; kg/m ² s
กากมัน	1.095
กากมันผสมกับถ่านกัมมันต์ที่ อัตราส่วน 2:1	0.677
กากมันผสมกับถ่านกัมมันต์ที่ อัตราส่วน 4:1	0.684
กากมันผสมกับถ่านกัมมันต์ที่ อัตราส่วน 6:1	0.476

3.4 การดูดซับกลิ่นของกากมันและการก้มันผสม

จากการทดสอบการคุณภาพกลืนของกากมันและกากมันผสมโดยวิธีการคุมกลั่น พบว่า กากมันสำปะหลังที่ไม่ได้ผสมถ่านกัมมันต์สามารถถูกดูดกลืนได้น้อยมากซึ่งอยู่ในระดับ 5 คือ มีกลิ่นแรงมาก ตั้งแต่เริ่มการทดสอบจนกระทั่งจบการทดสอบ (12 ชั่วโมง) สำหรับกากมันผสมทั้ง 3 อัตราส่วน ระดับการดูดกลืนอยู่ที่ระดับ 2-3 คือ มีกลิ่นค่อนข้างอ่อน เมื่อเวลาผ่านไป 6 ชั่วโมง แต่เมื่อทดสอบการคุณภาพกลืนของถ่านกัมมันต์ ปรากฏว่า อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี (ระดับ 1) คือ กลิ่นอ่อนมาก จึงเห็นมาสสำหรับน้ำมันใช้เป็นตัวช่วยดูดซับกลิ่นในการเตรียมทราบแมว เมื่อเริ่งลำดับความสามารถในการกำจัดกลิ่นของกากมันผสม พบว่า ที่อัตราส่วนโดยมวล 2:1 สามารถกำจัดกลิ่นได้ดีกว่าที่อัตราส่วน 4:1 และ 6:1 ตามลำดับ ตั้งแสดงในรูปที่ 9 ดังนั้นถ่านกัมมันต์สามารถนำมาใช้ในการกำจัดกลิ่นร่วมกับกากมันในการทำทราบแมวได้ เนื่องจากมีความสามารถในการกำจัดกลิ่นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับกากมันที่ไม่ได้ผสมถ่านกัมมันต์ ในการทดสอบกลิ่นด้วยวิธีใช้การรับรู้การรับกลิ่นทางจมูกของผู้ทดสอบทั้ง 15 ท่าน อาจมีความคลาดเคลื่อนในการรับกลิ่นแตกต่างกันออกไป เนื่องจากผู้ทดสอบเป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนด้านการทดสอบกลิ่น



รูปที่ 9 ความสามารถในการซับกลิ่นของกามันและกามันผสมที่อัตราส่วนต่าง ๆ

4. สรุปผลการทดลอง

5. ข้อเสนอแนะ

ผลจากการศึกษานี้สามารถนำไปต่อยอดการวิจัยได้โดยการนำไปทดลองเรื่องความเป็นพิษหรือระคายเคืองและความชอบของแมวต่อได้ในอนาคต

6. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2561 และขอขอบคุณคุณวีรญา กุลพรพันธ์ที่ให้การสนับสนุนภารกิจนี้และชี้แจงข้อความมาใช้เป็นวัตถุดูบในงานวิจัยนี้

7. รายการอ้างอิง

- [1] สมาคมโรงงานผลิตกัมมันต์มันสำปะหลังไทย. ราคา มันสำปะหลัง [อินเทอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 5 เม.ย.2562].
เข้าถึงได้จาก: <http://thaitapioca.org/>
 - [2] Sombatsri S, Thongking P, Namsamlee P, Supamathanon N, Rongchapo W. Adsorption of lead ion by bodified cassava waste. Naresuan Phayao Res J. 2015;3: 166-169.
(In Thai)
 - [3] Eawlex P, Somnuek K. Optimization of solid-to-solvent ratio and time for oil extraction process from spent coffee grounds using response surface methodology. ARPN Res J. 2015;16: 7049-7052. (In Thai)

- [4] Vaughn S, Berhow M, Winkler- Moser J, Lee E. Formulation of a biodegradable, odor-reducing cat litter from solvent- extracted corn dried distillers grains. Elsevier Res J. 2011;34: 999-1002.
 - [5] Richards JC, inventor; Richards JC., assignee. Cat litter. United States Patent US 5060598.1991 Oct 29.
 - [6] Sotillo VE, inventor; Sotillo VE., assignee. Method for producing a cat litter from grain milling byproducts. United States Patent US 6220206 B1. 2001 Apr 24.
 - [7] Akinwumi LL, Awoyera P, Olofinnade O, Busari A. Rice husk as a concrete constituent: workability, water absorption and strength of the concrete. BHRC Res J. 2016;7: 887-898
 - [8] Moghanaki SK, Khoshandam B, Mirhaj M. Calculation of moisture content and drying rate during microwave drying. Scientific Res J. 2013;423-426: 746-749.
 - [9] กาญจนा สาวยสม, กรมควบคุมมลพิษ. เทคนิคการเก็บตัวอย่างกลีนและการตรวจวิเคราะห์กลีน; 30 ม.ค.2558; ห้องประชุม 101 กรมควบคุมมลพิษ.กรุงเทพฯ; 2558.